



## Osmo gerai dengiantys dažai

Pilnai dengiantys ilgaamžiai dažai, paliekantys matomą medienos struktūrą



26 m<sup>2</sup>/l  
1 sluoksniu

Pakuotės:  
0,75 l  
2,5 l  
25 l



2101 (balta)  
2203 (šviesi ochra)  
2204 (dramblio kaulas)  
2205 (saulėgražų geltona)  
2308 (šiaurės šalių raudona)  
2310 (kedras/raudonmedis)



2311 (signalinė raudona)  
2404 (eglės žalumas)  
2501 (granto mėlynumas)  
2506 (karališkasis mėlynumas)  
2507 (baldžių mėlynumas)  
2606 (vidutiniškai ruda)



2607 (tamsiai ruda)  
2703 (anglis)  
2704 (preiblandos pilkumas)  
2708 (žvirgždo pilkumas)  
2716 (antracito pilkumas)  
2735 (šviesiai pilka)  
2742 (asfalto pilka)

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Nepermatomi, šilko blizgesio dažai iš natūralių aliejų lauko medienai.

Mikroporinis paviršius leidžia medienai kvėpuoti ir sumažina medienos brinkimą ir susitraukimą. Vandenį atstumiantis, labai atsparus oro sąlygoms ir UV atsparus paviršius netrūkinėja, nesilupa, nesisluoksniuoja ir nesipūsluoja.

Nereikalingas šlifavimas, tiesiog perdažykite; nereikia grunto. Paprastas ir tolygus padengimas. Plėvelę galima formuoti visą darbo laiką.

Išdžiuvęs paviršius saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams, taip pat tinkamas vaikų žaislams pagal EN 71.3 (Europos norma), yra atsparus seilėms ir prakaitui pagal DIN 53160 (vokietijos norma). Medienos spalva ir frakcija pilnai padengiama. Struktūrą lieka pastebima.

### REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo gerai dengiantys dažai tinkamiausi naudoti ant visų lauko medinių paviršių, kur reikia ilgaamžio paviršiaus: medinės dailylentės, balkonai, langai ir langinės, tvoros, pavėsinės, medinės čerpės, sodo baldai ir vasamamiai, pastogės ir t.t. Idealiai tinka perdažyti senus dažytus ar papilkėjusius medienos paviršius.

### SUDĖTIS

Pagrindą sudaro natūralūs aliejai (saulėgražų, sojų, kadagių ir linų sėmenų aliejai), geležies oksidas ir organiniai pigmentai, titano oksidas (baltas pigmentas), džiovinčiai (džiuvimą skatinančios medžiagos) ir vandenį atstumiantys priedai. Dearomatizuotas vaitspiritas (be benzeno). Produktas atitinka ES reglamentus (2004/42/EC) pagal maksimalų leistiną LOJ kiekį iki 400 g/l (kat. A/e (2010)).

Detalesnė sudėties deklaracija suteikiama pagal pageidavimą.

### SAUGOJIMAS

Originalioje neatidarytoje pakuotėje galima laikyti 5 metus ir ilgiau. Jei produktas buvo sušalęs – prieš naudojimą 24-36 valandas palikite kambario temperatūroje.



## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Mediena turi būti švari, sausa ir neperšalusi (drėgmė neturi viršyti 20%).

Osmo gerai dengiantys dažai yra paruošti naudojimui, negalima tonuoti papildomai. Gerai išmaišykite prieš naudojimą.

Gerai nuvalykite senus dažus. Dažai ir lakai turi būti pilnai pašalinti. Rekomenduojama dirbant šlifavimo darbus naudoti kaukę nuo dulkių.

Rekomenduojama pirmą sluoksnį padengti iš visų medienos pusių, jei tai yra įmanoma.

Galutinio sluoksnio vaizdas labai priklauso nuo medienos charakteristikų. Todėl rekomenduojama atlikti bandymus prieš dengiant visą paviršių.

Norint apsaugoti medieną nuo pamėlynavimo, puvinio ar vabzdžių, rekomenduojama medieną iš pradžių padengti Osmo WR impregnantu\*. Prieš dažant, leiskite impregnantui džiūti 12-24 valandas.

\*Biocidus naudokite atsargiai. Visada perskaitykite etiketę ir informaciją prieš naudojimą.

## TAIKYMO METODAI

Dažykite plonai ant švaraus ir sauso medienos paviršiaus išilgai medienos rašto su Osmo natūralių šerių teptuku arba Osmo mikropluošto voleliu ir tolygiai paskirstykite.

Leiskite džiūti 10-12 valandų, užtikrinkite gerą ventilaciją.

Išdžiuvus, uždėkite antrą sluoksnį, taip pat plonai.

Atnaujinant, vieno sluoksnio ant švaraus ir sauso paviršiaus paprastai pakanka.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.

## DŽIŪVIMO LAIKAS

Apytiksliai 10-12 valandų (esant normalioms sąlygoms, 23°C ir 50% santykinės oro drėgmės). Žemesnė temperatūra ar didesnė oro drėgmė gali žymiai prailginti džiuvimo laiką. Turi būti gera ventilacija visą džiuvimo laiką.

## DENGIAMUMAS

1 litru galima padengti apytiksliai 26 m<sup>2</sup> vienu sluoksniu.

Produkto išėiga labai priklauso nuo medienos charakteristikų. Visa informacija pateikta lygiai ir obluotai/šlifuoti medienai. Kiti medienos paviršiai gali sumažinti produkto dengiamą plotą.

## PASTABA

Jei lauko paviršiams (pvz. langai, pakalimai ir t.t.) reikia papildomos apsaugos, uždėkite vieną baigiamąjį sluoksnį su Osmo aliejumi su UV apsauga po pilno išdžiuvimo. Jis apsaugos nuo dulkių ir dėmių, taip pat prailgins spalvos tarnavimo laiką. Gerai dengiantiems dažams 2101 kaip pagrindą naudokite Osmo aliejų-glazūrą spalva 900.

Gerai dengiantys dažai yra patikimi ir naudojami jau dešimtmečius, taip pat prieinami įvairių spalvų. Pakuotėse po 2,5 l spalvai, galima užsakyti 186 Classic RAL ir 1950 NCS spalvų tonus, kurie turės biocidinius priedus.

Dauguma medienos rūšių turi vandenyje tirpių išskyry (sakų), kurios gali išlysti medianai natūraliai džiūstant.

## DĖMESIO

Saugoti nuo vaikų. Neleiskite patekti į akis, ant odos ar drabužių. Sudėtyje yra 2-butanono oksimo. Gali sukelti alergines reakcijas. Kreipiantis į medikus su savimi turėkite pakuotę ar etiketę. Naudoti tik lauke arba gerai ventiliuojamose patalpose. SVARBU: visus audinius, kurie įsigėrė šio produkto iškart išplaukite arba sudėkite į sandarą indą (turi tendenciją savaime užsiliepsnoti). Išdžiuvęs paviršius klasifikuojamas kaip B2 (normalus degumas) pagal DIN 4102 standartus.

Saugos duomenų lapai prieinami pagal pageidavimą.

## ATLIEKŲ TVARKYMAS

Išmeskite likusį produktą ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos skardinės gali būti perdirbamos.